

Ficha técnica

página 1 de 1

- Características:** AKEMI® Primer AP 30 es una capa de fondo de un componente para mejorar la adherencia de los materiales de junta de silicona AKEMI®.
- Campo de aplicación:** AKEMI® Primer AP 30 sirve para dar una primera capa sobre los flancos de la junta antes de aplicar los materiales de junta de silicona AKEMI® sobre superficies hechas de plástico, como PVC duro o Resopal. Aplicación en los interiores y exteriores en juntas en paredes, suelos y techos para mejorar la adherencia de los materiales de junta.
- Modo de empleo:**
1. Las superficies de contacto deben estar secas, limpias y libres de grasa y polvo.
 2. Aplicar con un pincel sobre la superficie limpia y seca.
 3. Proteger la superficie tratada contra humedad y polvo.
 4. Después de un tiempo de aireación de aprox. 30 minutos, se puede aplicar el material de junta.
 5. Asegurarse de que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.
- Consejos especiales:**
- Para evitar las manchas, no aplicar la imprimación en superficies visibles.
 - AKEMI® Primer AP 30 no tiene adherencia sobre superficies metálicas o vidriadas como p.e. baldosas o esmalte vidriado.
 - Almacenable 6 meses en un lugar fresco.
 - Las herramientas empleadas se pueden limpiar con AKEMI® Diluyente Universal.
- Consejos de seguridad:** Ver ficha de seguridad CEE.
- Observaciones:** Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.

FT 01.08