

Ficha técnica

página 1 de 2

Características:	AKEMI® Laca Transparente metálica es una laca den un componente de alta calidad que contiene disolventes con gases propulsores sin CFC a base de resinas de acrilato. El producto se caracteriza por las propiedades siguientes: - secado rápido - resistente a la intemperie y no amarillea - no intensifica el color - alta dureza superficial y resistencia al brillo - limitadamente resistente a la gasolina	
Campo de aplicación:	AKEMI® Laca Transparente metálica se utiliza como capa de acabado para la reparación de la pintura metálica de 2 capas, en la que no se cambia el tono de color de la capa de fondo. El producto también se puede utilizar como capa protectora para llantas de acero pintado. La ventaja sobre el spray AKEMI® Laca Transparente para llantas es una mejor resistencia al combustible.	
Modo de empleo:	1. La superficie a tratar debe estar desoxidada, desengrasada, limpia y seca. 2. Aplicar una capa de base metálica siguiendo las instrucciones de uso y dejar secar durante unos 30 minutos. 3. Agitar el envase durante un par de minutos, tan fuerte que se oiga el choque de la bola en su interior. 4. Proteger (cubrir con papel o con cintas adhesivas) las piezas o superficies que no se van a tratar. 5. Aplicar varias capas finas (distancia de pulverización aprox. 25 cm, intervalo de tiempo 3-5 minutos). 6. La capa de laca se seca a polvo después de aprox. 15 minutos, después de aprox. 50 minutos está seca al tacto.	
Consejos especiales:	- Durante la aplicación está recomendado protegerse las manos utilizando AKEMI® Guante Líquido. - No se debe utilizar a temperaturas demasiado altas ni a una exposición intensa a los rayos de sol, ya que la pintura se seca demasiado rápido y no puede correr correctamente causando manchas. Temperatura de trabajo óptima: 15 a 25°C. - El secado en profundidad es significativamente mejor cuando se aplican varias capas finas que cuando se aplica una capa gruesa. - Después de terminar trabajo no es necesario limpiar la válvula pulverizadora. - Las piezas rociadas accidentalmente se pueden limpiar con AKEMI® Diluyente Universal (hacer una prueba de resistencia).	
Datos técnicos:	Color:	transparente incoloro
	Densidad:	aprox. 0.8 g/cm ³
	Secado:	después de aprox. 15 min seco a polvo después de aprox. 50 min seco al tacto después de aprox.. 24 hrs completamente seco y se puede pulir
	Resistencia a las temperaturas:	hasta aprox. 80°C
	Rendimiento:	aprox. 1 - 2 m ² / spray
Almacenamiento:	Almacenado en seco y fresco (5-25°C) en su envase original sin abrir, al menos 12 meses después de su fabricación.	

FT 04.19

Ficha técnica

página 2 de 2

Consejos de seguridad: Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.