

High Gloss Clear 1K

Características:

AFIN High Gloss Clear 1K es una laca transparente de un componente, lista para el uso en forma de spray, la cual se caracteriza por la propiedades siguientes:

- libre de isocianatos
- se deja aplicar en un grosor de capa similar a una laca transparente de dos componentes
- compatible con lacas a base acuosas
- secado rápido
- se seca a un alto brillo resistente a los rayos UV

Campo de aplicación:

AFIN High Gloss Clear 1K sirve como laca cubriente en trabajos de pintura para "Spot Repair". El producto se deja aplicar en un grosor similar a las capas comparables a un producto de 2 componentes y por los tanto ahorra tiempo porque no hay mezcla ni se necesita limpiar la pistola de aplicación.

Modo de empleo:

1. Limpiar previamente a fondo con Limpiador y Desengrasante Catalfer SGA Eco.
2. En caso de aplicar sobre pinturas viejas, hacerlas mate en seco o en mojado con P1000 hasta P1500, por ejemplo con Catalfer 3, ASD 4, 1S Micro Fine o 2S Micro Fine.
3. Limpiar, desengrasar y secar nuevamente.
4. Observar los tiempos de aireación de lacas básicas
 - Dentro de 20 minutos en caso de lacas básicas a base de disolventes.
 - En caso de lacas a base acuosas observar las indicaciones del fabricante.
5. Agitar el envase fuertemente por 2 minutos por lo menos.
6. Aplicar en 1 a 2 capas.
7. Dejar 5 – 10 minutos de tiempo de aireación entre la aplicación de cada capa.
8. Después de aprox. 30 minutos **AFIN High Gloss Clear 1K** está seco al tacto.
9. El tiempo de secado depende del grosor de la capa, la humedad del aire y la temperatura.

Datos técnicos:

Color:	transparente sin color
Olor:	característico
Embalaje:	spray de 450 ml
Número de pedido:	87882
Código de arancel aduanero:	320890915

Almacenamiento:

El producto puede ser almacenado por 24 meses en un lugar fresco y protegido contra las heladas.

Consejos de seguridad: Ver ficha técnica de seguridad.

High Gloss Clear 1K

Atención:

Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.