

# EVERCLEAR

## 300

### UV-RESISTANT ADHESIVE

# AKEMI®

NO YELLOWING!  
FOREVER CLEAR!



+13 Colours



Color Charts:  
Scann here



**AKEMI**  
**EVERCLEAR**  
**300**

UV-RESISTANT ADHESIVE

- 2-K Premium PUR-Kleber
- extrem hohe UV-Stabilität
- für außen und innen
- cremig-weich
- schnelle Aushärtung
- für vertikale Verklebungen geeignet
- 2-C Premium PUR-Adhesive
- extreme high UV-stability
- for light-coloured and white stone, quartz, etc.
- for exterior and interior use
- creamy-soft
- fast curing
- suitable for vertical bondings

**AKEMI**  
**EVERCLEAR**  
**300**

UV-RESISTANT ADHESIVE

- 2-K Premium PUR-Kleber
- extrem hohe UV-Stabilität
- für hellen und weißen Stein, Quarzkomposit, Kunststein
- für außen und innen
- cremig-weich
- schnelle Aushärtung
- für vertikale Verklebungen geeignet
- 2-C Premium PUR-Adhesive
- extreme high UV-stability
- for light-coloured and white stone, quartz, etc.
- for exterior and interior use
- creamy-soft
- fast curing
- suitable for vertical bondings

- 2-K colita PUR Premium
- alta estabilidad contra UV
- per piedra, cuarzo compuesto, cemento
- para exterior e interior
- cremoso

# AKEMI®

## EVERCLEAR 300

**Schnell härtender, witterungsbeständiger 2K-Kleber für Stein, Keramik und Quarzkomposit.**

**Fast curing, weather-resistant 2C-Adhesive for stone, ceramic and quartz.**

### Einsatzgebiet:

- Für dauerhafte Verklebungen von Stein, Quarzkomposit und großflächiger, Keramik (z.B. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) im Außen- und Innenbereich.

### Wichtige Eigenschaften:

- nahezu vergilbungsfrei
- VOC-frei
- cremig-weiche Konsistenz ermöglicht den Einsatz bei vertikalen Verklebungen von Sichtfugen
- unterschiedliche Farben (CC)
- breiter Klebespalt möglich

### Area of application:

- For durable bondings of stone, quartz and large-size, ceramic surfaces (e.g. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) outdoors and indoors.

### Important properties:

- nearly no yellowing
- COV-free
- creamy-soft consistency allows application on vertical bondings of visible joints
- different colours (CC)
- wide bonding gap possible

### Verschiedene 2-K-Farbkleber in Kartuschen im Vergleich

### Comparison of various coloured 2C-adhesives in cartridges

| Eigenschaften / Properties                                                                           | EVERCLEAR 300                                                    | AKEPOX 5010 COLOURED                 | EVERCLEAR 510                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Chemische Basis<br>Chemical basis                                                                    | 2-K Polyurethan<br>2C polyurethane                               | 2-K Epoxid<br>2C epoxy               | 2-K Polyurethan<br>2C polyurethane              |
| Mischungsverhältnis (nach Volumen)<br>Mixing ratio (by volume)                                       | 2:1                                                              | 2:1                                  | 1:1                                             |
| Gebinde<br>Size                                                                                      | 400 ml Kartusche<br>400 ml cartridge                             | 400 ml Kartusche<br>400 ml cartridge | Dose + Tube, Kartusche<br>can + tube, cartridge |
| Verarbeitungszeit / Working time                                                                     | 6-8 min                                                          | 20-30 min                            | 5-10 min                                        |
| Schleifbar, polierbar nach / grindable, polishable after                                             | 1,5-2 h                                                          | 12-16 h                              | 6 h                                             |
| Witterungsbeständigkeit (Keramik) Frost-Tau-Zyklus<br>Weather resistance (ceramic) freeze-thaw cycle | ja<br>yes                                                        | ja<br>yes                            | ja<br>yes                                       |
| Vergilbung / Yellowing                                                                               | nein / no                                                        | gering / low                         | nein / no                                       |
| Farbe<br>Colour                                                                                      | viele (siehe Farbfelder unten)<br>many (see colour fields below) | viele<br>many                        | transparent (opak)<br>transparent (opaque)      |
| Polierfähigkeit / Polishing ability                                                                  | gut / good                                                       | sehr gut / very good                 | sehr gut / very good                            |
| Konsistenz<br>Consistency                                                                            | cremig-standfest<br>creamy-stable                                | gelartig<br>gel like                 | gelartig<br>gel like                            |
| <b>Einsatzgebiet / Area of application</b>                                                           |                                                                  |                                      |                                                 |
| Hartgestein außen / innen<br>Hard stone outdoor / indoor                                             | ja<br>yes                                                        | ja<br>yes                            | ja<br>yes                                       |
| Keramik außen - innen<br>Ceramics outdoor - indoor                                                   | ja<br>yes                                                        | ja<br>yes                            | ja<br>yes                                       |
| Helle, weiße Materialien<br>Light, white materials                                                   | sehr gut<br>very good                                            | bedingt<br>conditional               | sehr gut<br>very good                           |
| max. Spaltüberbrückung<br>max. gap bridging                                                          | 3-5 mm                                                           | < 2 mm                               | 1 mm                                            |

### Lieferformen

### AKEMI® EVERCLEAR 300

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpackung:              | 400 ml Kartusche |
| Versandereinheit:        | 6 Stück          |
| Art.-Nr. / Colour Codes: | siehe Farbfelder |

|                            |                             |                  |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Zubehör</b>             | Mischdüse MFH 10-18 T / 2:1 | Art.-Nr. 1 05 51 |
| <b>400 ml - Kartusche:</b> | Metallpistole 2:1 - manuell | Art.-Nr. 1 06 34 |

### Packaging

### AKEMI® EVERCLEAR 300

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Container:               | 400 ml cartridge  |
| Sales units:             | 6 cartridges      |
| Art. no. / Colour Codes: | see colour fields |


|                             |                                 |                  |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Accessories</b>          | Mixing nozzle MFH 10-18 T / 2:1 | Art.-No. 1 05 51 |
| <b>400 ml - cartridges:</b> | Metal gun 2:1 - manual          | Art.-No. 1 06 34 |



black  
CC 1020  
Art. No. 1 13 63



white  
CC 1130  
Art. No. 1 13 35



white  
CC 1140  
Art. No. 1 13 36



cream  
CC 1620  
Art. No. 1 13 39



beige  
CC 1720  
Art. No. 1 13 60



grey  
CC 1830  
Art. No. 1 13 37



grey  
CC 1840  
Art. No. 1 13 62

Die Farbmuster geben den ausgehärteten Zustand der Produkte wieder. Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

The colour samples show the cured state of products. Difference of colour due to printing alterations.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

# AKEMI®

## EVERCLEAR 300

**Colle à 2 composants pour la pierre, la céramique et quartz-composite, séchage rapide, résistante à l'intempéries.**  
**Snelhardende, weersbestendige 2-componentenlijm voor voor steen, keramiek en Quartz composiet.**

### Domaine d'utilisation :

- Pour coller durablement les pierres, quartz-composite et les grandes surfaces de céramique (p. ex. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) à l'extérieur comme à l'intérieur.

### Caractéristiques importantes :

- ne jaunit quasiment pas
- exempt de COV
- sa consistance souple et crémeuse permet de l'utiliser pour les collages verticaux de joints visibles
- différents coloris (CC)
- large joint de collage possible

### Toepassing:

- Voor het duurzaam verlijmen van steen, keramiek en grootformaat keramische platen (bijv. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) in binnen- en buitenbereik.

### Belangrijkste eigenschappen:

- vrijwel vergelingsvrij
- VOC-vrij
- cremig-zachte consistentie maakt ook verticaal lijmen van zichtvoegen mogelijk
- verschillende kleuren volgens Colour Code (CC)
- bredere lijmvoegen zijn mogelijk

### Comparaison de diverses colles de couleur à 2 composants en cartouche

| Caractéristiques / Eigenschappen                                                                             | EVERCLEAR 300                                                                           | AKEPOX 5010 COLOURED                    | EVERCLEAR 510                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Base chimique<br>Chem. basis                                                                                 | Polyuréthane 2C<br>2-C Polyurethaan                                                     | Epoxyde 2C<br>2-C Epoxy                 | Polyuréthane 2C<br>2-C Polyurethaan            |
| Rapport de mélange (en fonction du volume)<br>Mengverhouding (volgens volume)                                | 2:1                                                                                     | 2:1                                     | 1:1                                            |
| Conditionnement<br>Verpakking                                                                                | cartouche de 400 ml<br>400 ml cartouche                                                 | cartouche de 400 ml<br>400 ml cartouche | boîte + tube / cartouche<br>blik + tube / huls |
| Temps de traitement / Verwerkingstijd                                                                        | 6-8 min                                                                                 | 20-30 min                               | 5-10 min                                       |
| broyable, polissable après / slijpbaar, polijstbaar na                                                       | 1,5-2 h                                                                                 | 12-16 h                                 | 6 h                                            |
| Résistante aux intempéries (Céramique) cycle de gel-dégel<br>Weersbestendigheid (Keramiek) vorst-dauw-cyclus | oui<br>ja                                                                               | oui<br>ja                               | oui<br>ja                                      |
| Jaunissement / Vergeling                                                                                     | non / nee                                                                               | minime / gering                         | non / nee                                      |
| Coloris<br>Kleur                                                                                             | beaucoup (voir les champs de couleur ci-dessous)<br>vele (zie onderstaande kleurvelden) | beaucoup<br>vele                        | transparent (opaque)<br>transparant (opaak)    |
| Polissabilité / Polierbaarheid                                                                               | bonne / goed                                                                            | très bonne / zeer goed                  | très bonne / zeer goed                         |
| Consistance<br>Consistentie                                                                                  | crémeuse-résistante au fluage<br>cremig-standvast                                       | semblable au gel<br>gel-achtig          | semblable au gel<br>gel-achtig                 |
| <b>Domaine d'utilisation / Toepassingen</b>                                                                  |                                                                                         |                                         |                                                |
| Céramique à l'extérieur / à l'intérieur<br>Keramiek buiten / binnen                                          | oui<br>ja                                                                               | oui<br>ja                               | oui<br>ja                                      |
| Pierres dures à l'extérieur / à l'intérieur<br>Hardgesteente buiten / binnen                                 | oui<br>ja                                                                               | oui<br>ja                               | oui<br>ja                                      |
| Matériaux clairs, blancs<br>Lichte, witte materialen                                                         | très bonne<br>zeer goed                                                                 | sous réserves<br>beperkt                | très bonne<br>zeer goed                        |
| Comblage max. des fentes<br>max. voegbreedte                                                                 | 3-5 mm                                                                                  | < 2 mm                                  | 1 mm                                           |

### De verschillende 2-componenten cartouche-lijmen op een rij

### Formes livrées AKEMI® EVERCLEAR 300

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Emballage:         | cartouche de 400 ml        |
| Unité d'emballage: | 6 pièces                   |
| Réf./Code Couleur: | voir les champs de couleur |

|                          |                                     |              |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Accessoires</b>       | Buses mélangeuses MFH 10-18 T / 2:1 | réf. 1 05 51 |
| <b>400 ml cartouche:</b> | Pistolet métallique 2:1 - manuel    | réf. 1 06 34 |



grey  
CC 1850  
Art. No. 1 13 40



grey  
CC 1875  
Art. No. 1 13 38



khaki  
CC 1900  
Art. No. 1 13 61

### Verpakking AKEMI® EVERCLEAR 300

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Verpakking:           | 400 ml huls     |
| Verzendenheid:        | 6 stuks         |
| Art.nr./colour codes: | zie kleurvelden |

|                     |                              |                 |
|---------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Toebehoren</b>   | Mengkoppen MFH 10-18 T / 2:1 | art.nr. 1 05 51 |
| <b>400 ml huls:</b> | Metaal pistool 2:1 - manueel | art.nr. 1 06 34 |



khaki  
CC 1920  
Art. No. 1 13 41



brown  
CC 2050  
Art. No. 1 13 42



brown  
CC 2060  
Art. No. 1 13 64

Les échantillons de couleur montrent le produit à l'état durci.  
 Sous réserve de modification des couleurs lors de l'impression de ce tableau.

De kleurstalen geven de uitgeharde kleurtoestand weer.  
 Druktechnische kleurverschillen onder voorbehoud.

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique oit absolument être respectée ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

# AKEMI®

## EVERCLEAR 300

**Adhesivo de 2 componentes de curado rápido, resistente a la intemperie para piedra, cerámica y de cuarzo compuesto.**

**Colla 2K, a rapido indurimento e resistente agli agenti atmosferici, per pietra, ceramica e quarzo composito.**

### Campo de aplicación:

- Para pegados permanentes de piedra, cuarzo compuesto y superficies grandes de cerámica (por ejemplo Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) en los exteriores e interiores.

### Propiedades importantes:

- casi no se pone amarillo  
- libre de VOC  
- consistencia cremosa-suave la cual permite pegar juntas de vista en zonas verticales  
- distintos colores (CC)  
- también apto para junta de pegado más anchas

### Applicazione:

- Per l'incollaggio permanente, delle pietra, quarzo composito e ceramiche con grandi dimensioni (p.e. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) per uso interno o esterno.

### Caratteristiche importanti:

- quasi non ingiallisce  
- senza VOC  
- la consistenza cremosa - morbida permette dei incollaggi verticali dei giunti visibili  
- colori diversi (CC)  
- fattibile di incollare fessure larghe

### Los Comparación de distintos pegamentos 2K de color en cartuchos

### Paragone dei vari colle 2K colorati nei cartucce

| Propiedades / Caratteristiche                                                                                                   | EVERCLEAR 300                                                                                    | AKEPOX 5010 COLOURED                    | EVERCLEAR 510                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Base química<br>Base Chimico                                                                                                    | 2-K Poliuretano<br>2-K Polyurethan                                                               | 2-K Epoxi<br>2-K Epoxid                 | 2-K-Poluretano<br>2-K Polyurethan                        |
| Proporción de mezcla (por volumen)<br>Proporzio di miscela (per Volume)                                                         | 2:1                                                                                              | 2:1                                     | 1:1                                                      |
| Envase<br>Confezione                                                                                                            | 400 ml cartucho<br>400 ml cartuccia                                                              | cartouche de 400 ml<br>400 ml cartouche | lata + tubo / cartucho<br>barattolo + tubetto / cartucho |
| Tempo de trabajo / Tempo lavorabile                                                                                             | 6-8 min                                                                                          | 20-30 min                               | 5-10 min                                                 |
| Grindable, pulible después de / Macinabile, lucidabile dopo                                                                     | 1,5-2 h                                                                                          | 12-16 h                                 | 6 h                                                      |
| Resistencia a la intemperie (cerámica) ciclo helada/deshelar<br>Resistenza agli agenti atmosferici Ceramica) Ciclo gelo-rugiada | si<br>si                                                                                         | si<br>si                                | no<br>no                                                 |
| Amarilleamiento / Ingallimento                                                                                                  | no / no                                                                                          | poco / poco                             | no / no                                                  |
| Color<br>Colore                                                                                                                 | muchos (ver los campos de color en la página 2+3)<br>tanti (vedere i campi di colore pagina 2+3) | muchos<br>tanti                         | transparente (opaco)<br>trasparente (opaco)              |
| Capacidad para pulir / Abilità per lucidare                                                                                     | buena / buona                                                                                    | muy buena / ottima                      | muy buena / ottima                                       |
| Consistencia<br>Consistenza                                                                                                     | cremosa-estable<br>cremosa-stabile                                                               | gelatinosa<br>gel                       | gelatinosa<br>gel                                        |
| <b>Campo de aplicación / Applicazione</b>                                                                                       |                                                                                                  |                                         |                                                          |
| Cerámica exteriores / interiores<br>Ceramica esterna / interna                                                                  | si<br>si                                                                                         | si<br>si                                | si<br>si                                                 |
| Piedras duras exteriores / interiores<br>Pietra dura esterna / interna                                                          | si<br>si                                                                                         | si<br>si                                | si<br>si                                                 |
| Materiales claros, blancos<br>Materiali chiari, bianchi                                                                         | muy bueno<br>ottimo                                                                              | limitado<br>limitato                    | muy bueno<br>ottimo                                      |
| máx. puente sobre la junta<br>max. riempimento fessura                                                                          | 3-5 mm                                                                                           | <2 mm                                   | 1 mm                                                     |

### Forma de envío AKEMI® EVERCLEAR 300

|                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Envase:                                          | cartucho de 400 ml                                                                                    |
| Unidad de venta:                                 | 6 piezas                                                                                              |
| No. de réf. / Colour Codes:                      | ver los campos de color en la página 2+3                                                              |
| <b>Accessories</b><br><b>cartucho de 400 ml:</b> | Boquilla de mezcla MFH 10-18 T / 2:1 Art.-No. 1 05 51<br>Pistola de metal 2:1 manual Art.-No. 1 06 34 |

### Forma de entrega AKEMI® EVERCLEAR 300

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embalagem:                                       | cartuccia da 400 ml                                                                                 |
| Unidad de venta:                                 | 6 pezzi                                                                                             |
| Art. N. /Codici colori:                          | vedere i campi di colore pagina 2+3                                                                 |
| <b>Accessories</b><br><b>cartucho de 400 ml:</b> | Miscelatore MFH 10-18 T / 2:1 art. nr. 1 05 51<br>Pistola in metallo 2:1 - manuale art. nr. 1 06 34 |

Las muestras de color enseñan a los productos en su estado endurecido. Los colores reales pueden diferir levemente a los colores impresos.

I modelli di colore danno mostrano lo stato indurito dei prodotti. Variazioni di colore tipografiche riservato

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).